

Skelná tkanina Glasstapelfasergewebe

Technická data

	Skelná tkanina tenká	Skelná tkanina střední	Skelná tkanina tlustá
Tloušťka cca. mm	0,50	0,90	2,20
Plošná motnost cca. g/m ²	170	280	460
Vlákna cm Řada - útek	4,4 – 4,0	2,75 – 3,0	5,0 – 4,5
Materiál Řada- útek	CD 200x1 – CD200x1	CD430x1 – CD430x1	CD 430x1 – CD555
Hmotnostní poměr Řada – útek	53 – 47	48 – 52	48 – 52
Vazba	plátno	plátno	kepr

CD C – alkalické sklo
D – diskontinentní střížné skleněné vlákno

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.