

Grafit lak

Návod ke zpracování

Hustota komp. A (g/cm³):	cca. 1,33
Hustota komp. B (g/cm³):	cca. 1,02
Hustota směsi (g/cm³):	cca. 1,18
Míchací poměr:	100 : 100

Minimální teplota zpracování a tvrdnutí: + 5°C

Doba zpracování (h): 2,5

Aplikace: mazáním nebo stříkáním

Doby schnutí(h): 1 – 3

Zvláštní omezení: vlhkost vzduchu max. 75%

Čištění: ihned po použití pomocí Reinigungsmittel

Všeobecně

Jedná se o dvou komponentní hmotu určenou pro pryskyřičné modely, dřevěné modely a modely hliníkové.

Speciální produkt pro slévárny a modelárny.

Aplikace: slévárenské modely, jaderníky

Křemičité písky se na lak nelepí.

Složení

Podklad: broušené čisté dřevo, vlhkost dřeva max. 12%

Pryskyřičný model: 2x grafit lak

Dřevěný model: 1x plnič pórů
2x grafit lak

Forma dodání:

Skladování

Ve vyhřívaných místnostech 18 – 25°C a v uzavřených originálních baleních.

Komp. A: 12 měsíců

Komp. B: 6 měsíců

Balení je nutné důkladně uzavřít a spotřebovat co nejdříve.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto výrobku by měla být dodržována ochranná opatření, doporučená oborovým svazem chemického průmyslu. Následovat bezpečnostní doporučení.

Likvidace

Prázdné nádoby mohou být po domluvě s příslušným úřadem zlikvidovány jako komunální nebo řemeslný odpad.

Ohledně dalších otázek je Vám rádo k dispozici naše oddělení bezpečnosti výrobků. Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.