

lepidlo aprikot

Označení : **lepidlo aprikot**
 Pryskyřice : **lepidlo aprikot komp. A**
 Tužidlo : **PUR 50 komp. B**

Barva : aprikot

Použití - lepení ebaboardu L-2

Vlastnosti materiálu - dobře vyplňuje
 - ze svislých ploch nestéká
 - Shore D tvrdost cca. 65

Informace pro zpracování

Výrobek		Směs lepidlo aprikot	Pryskyřice lepidlo aprikot komp. A	Tužidlo PUR 50 komp. B
Barva		aprikot	aprikot	hnědá
Poměr míchání	hm. díly		100	50
Viskozita při 25°C	mPas	thixotropní	pasta	120 ± 20
Hustota při 20°C	g/cm ³	0,80 ± 0,03	0,68 ± 0,02	1,23 ± 0,02
Čas zprac. 200g/20°C	minut	15 - 20	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	8 - 10	-	-

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	%	40 ± 5
E-Modul (v ohybu)	EN ISO 178	MPa	1370 ± 100
Deformace ohybem v okamžiku lomu	EN ISO 178	MPa	5,2 ± 0,3
Pevnost v tlaku	EN ISO 604	MPa	36 ± 4
Tepelná odolnost tvaru dle (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	80 ± 3
Tvrdost Shore	DIN ISO 7619-1	Shore D	65 ± 3

Forma dodání:

Jednotlivé balení: lepidlo okr komp. A 0,4 kg; 3,5 kg
 PUR 50 komp. B 0,2 kg; 1,750 kg

Poznámky ke zpracování

Míchací poměr komponent A a B je nutné striktně dodržovat.
Doporučujeme nanášet lepidlo pomocí zoubkované špachtle.
Spotřeba materiálu je cca. 600 - 700 g/m²

Při lepení by měly být potřeny obě styčné plochy.
Lepidlo může být aplikované pomocí štětce.

Mechanické opracování je možné nejdříve po cca. 8 – 10 hodinách.

Všeobecně

Lepidlo je za pokojové teploty vytvrditelný dvoukomponentní systém na bázi polyuretanu.

Lepidlo se vyznačuje řadou předností:

- * vysoká pevnost
- * velmi dobrá tekutost a zabíhavost

Skladování

V temperovaných místnostech (18 – 25°C) v neotevřeném originálním balení lze skladovat 6 měsíců.
Otevřené nádoby je nutné vždy okamžitě vlhko těšně uzavřít a dle možností rychle zpracovat.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu.
Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.
Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.