

Licí hmota oranžová

Označení : Licí hmota oranžová
 Prskyřice : Licí hmota oranžová komp. A
 Tužidlo : PUR 50 komp. B

Barva : oranžová

Použití - menší úpravy ebaboardu 1220

Vlastnosti materiálu - dobře odlévatelná

Informace pro zpracování

Výrobek		Směs	Prskyřice	Tužidlo
		Licí hmota oranžová	Licí hmota oranžová komp. A	PUR 50 komp. B
Barva		oranžová	oranžová	hnědá
Poměr míchání	hm. díly		100	50
Viskozita při 25°C	mPas	3000 ± 300	3700 ± 250	120 ± 20
Hustota při 20°C	g/cm ³	1,25 ± 0,03	1,25 ± 0,03	1,23 ± 0,02
Čas zprac. 200g/20°C	minut	11 - 16	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	12 - 16	-	-

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	MPa	109 ± 5
E-Modul (v ohybu)	EN ISO 178	MPa	3400 ± 200
Rázová houževnatost (Charpy)	EN ISO 179	kJ/m ²	18,0 ± 4
Deformace ohybem v okamžiku lomu	EN ISO 178	%	4,9 ± 0,5
Pevnost v tlaku	EN ISO 604	MPa	84 ±
Tepelná odolnost tvaru dle (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	78 ± 2
Tvrdoost Shore	DIN ISO 7619-1	Shore D	84 ± 3

Forma dodání:

Jednotlivé balení:	Licí hmota oranžová	komp. A	0,400 kg
	PUR 50	komp. B	0,250 kg

Poznámky ke zpracování

Míchací poměr komponentů A a B je nutné striktně dodržovat.

Všeobecně

Příslušenství

Pro slepení + opravy, na desky doporučujeme naše lepidlo oranžové a naši hmotu na opravy oranžovou.

Hmotu na opravy lze použít také jako rychlé lepidlo v kombinaci s lepidlem zeleným, dle míchací tabulky, lze míchat jednotlivě k dosažení různých časů zpracování.

Hmota je za pokojové teploty vytvrditelný dvoukomponentní systém na bázi polyuretanu.

Hmota se vyznačuje řadou předností:

- * vysoká pevnost
- * velmi dobrá tekutost a zabíhavost

Skladování

V temperovaných místnostech (18 – 25°C)

Otevřené nádoby je nutné vždy okamžitě vlhko těšně uzavřít a dle možností rychle zpracovat. Informace o trvanlivosti produktu naleznete na etiketě.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu. Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.

Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.