

Licí hmota žlutá

Označení : **licí hmota žlutá**
 Pryskyřice : **licí hmota žlutá komp. A**
 Tužidlo : **PUR 51 komp. B**

Barva : žlutá

Použití - menší úpravy ebaboardu/ eblocku 1204

Vlastnosti materiálu - dobře odlévatelná
 - odolná proti otěru a tlaku

Informace pro zpracování

Výrobek		Směs licí hmota světle šedá	Pryskyřice licí hmota světle šedá komp. A	Tužidlo PUR 52 komp. B
Barva		žlutá	žlutá	světle hnědá
Poměr míchání	hm. díly		100	65
Viskozita při 25°C	mPas	3 800 ± 200	7 000 ± 800	475 ± 100
Hustota při 20°C	g/cm ³	1,35 ± 0,03	1,38 ± 0,05	1,22 ± 0,02
Čas zprac. 150g/20°C	minut	18 - 22	-	-
Vytvrzení při pokojové tep.	hod.	4 - 10	-	-

Fyzikální informace

Vlastnosti	Typ zkoušky	Jednotka	Hodnota
Pevnost v ohybu	EN ISO 178	MPa	120 ± 5
E-Modul (v ohybu)	EN ISO 178	MPa	2 950 ± 300
Rázová houževnatost (Charpy)	EN ISO 179	kJ/m ²	8 ± 1
Deformace ohybem v okamžiku lomu	EN ISO 178	%	6,9 ± 0,5
Pevnost v tlaku	EN ISO 604	MPa	90 ± 5
Tepelná odolnost tvaru dle (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	87 ± 3
Tvrdost Shore	DIN ISO 7619-1	Shore D	84 ± 3
Zkouška odolnosti proti opotřebení	interní	W(V/t) [mm ³ /min]	187

Forma dodání:

Jednotlivé balení: licí hmota žlutá komp. A 0,500 kg
 PUR 51 komp. B 0,325 kg

Poznámky ke zpracování

Míchací poměr komponentů A a B je nutné striktně dodržovat.

Všeobecně

Příslušenství

Pro slepení + opravy, na desky doporučujeme naše lepidlo žluté a naši hmotu na opravy žlutou.

Hmotu na opravy lze použít také jako rychlé lepidlo v kombinaci s lepidlem žlutým, dle míchací tabulky, lze míchat jednotlivě k dosažení různých časů zpracování.

Hmota je za pokojové teploty vytvrditelný dvoukomponentní systém na bázi polyuretanu.

Hmota se vyznačuje řadou předností:

* vysoká pevnost

* velmi dobrá tekutost a zabíhavost

Skladování

V temperovaných místnostech (18 – 25°C)

Otevřené nádoby je nutné vždy okamžitě vlhko těšně uzavřít a dle možností rychle zpracovat. Informace o trvanlivosti produktu naleznete na etiketě.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto produktu by se mělo dbát ochranných opatření odborového svazu chemického průmyslu.

Řídit se bezpečnostními radami.

Likvidace

Vytvrzené materiály lze po domluvě s příslušným úřadem likvidovat jako domovní odpad.

Nevytvrzené výrobky se musí dle domluvy s příslušným úřadem náležitě zlikvidovat.

K upozornění

Tyto údaje a doporučení byly stanoveny s největší starostlivostí na základě důkladných pokusů a dlouholetých, praktických zkušeností. Protože není možné kontrolovat zpracování přímo u spotřebitele, možnosti použití a pracovní metody jsou velice různorodé, není možné přebírat záruku za jednotlivé případy. Tyto údaje jsou nezávaznými informacemi, nejsou zárukou za určité příznaky nebo vlastnosti produktu. Naše informace neosvobozují zákazníka od provedení vlastních průkazných zkoušek ve vztahu k používání a postupům. V případě nutnosti záruky za údaje je nutná doplňující písemná dohoda.